



## PREDOSE ST

**Pour préparer les enduits fins, les stucs, les colatures et les badigeons.**

**La PREDOSE ST contient tous les adjuvants nécessaires à la réalisation des enduits fins, des stucs, des colatures et des badigeons à la chaux.**

Conditionnée en boîte de 1 kg, la PREDOSE ST vous dispense des pesées délicates d'adjuvants et vous laisse le choix complet des teintes

Chaux recommandées :

- Chaux aérienne « CL 90 » pour les stucs, badigeons et colatures.
- Chaux aérienne « CL 90 » et chaux hydraulique « NHL 3,5 » pour les enduits fins.
- Les chaux hydrauliques « NHL 3,5 » sont recommandées sur les enduits ciment ou bâtards mais à exclure sur les supports à base de plâtre.
- Chaux en pâte : on double le dosage indiqué en poudre et on réduit environ de moitié le dosage d'eau.

### Enduits fins

#### Formule à 1 agrégat



#### ou : Formule à 2 agrégats



**Stucs**

**Formule à 1 agrégat**

10 L chaux aérienne (dosage en poudre)	5 L Farine de marbre	8 à 10 L eau	1 kg Prédose ST	pigments
--	-------------------------	-----------------	-----------------------	----------

Consommation moyenne 1 litre / m<sup>2</sup> / couche

**ou formule à 2 agrégats**



10 L chaux aérienne (dosage en poudre)	5 L Farine de marbre	5 L Talc	10 L eau	1 kg Prédose ST	pigments
--	-------------------------	-------------	-------------	-----------------------	----------

Consommation moyenne 1 litre / m<sup>2</sup> / couche

**Les colatures et badigeons**



10 L chaux aérienne (dosage en poudre)	5 L Farine de marbre	5 L Talc	20 L eau	1 kg Prédose ST	pigments
--	-------------------------	-------------	-------------	-----------------------	----------

Consommation moyenne 0,3 litre / m<sup>2</sup> / couche