



Joint carrelage souple

1. Descriptif

Réalisation de joints carrelage souples de 3 à 12 mm pour faïences, carrelages et terres cuites sol intérieurs et extérieur.

2. Supports

Intérieur : sols chauffants
Extérieur : balcons, terrasses.

3. Préparation du support

L'espace réservé aux joints doit être parfaitement propre, sec, exempt de trace de colle, nettoyage par grattage si nécessaire.

4. Condition d'application

Température d'utilisation de + 8° C à 35° C.
Ne pas appliquer sur support ensoleillé ni sur sol chauffant en service, arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en œuvre.

5. Préparation du produit

Après avoir mis la quantité d'eau nécessaire, 5 à 6 litres d'eau propre par sac de 25 kg, mélanger mécaniquement à l'aide de préférence d'un malaxeur électrique lent (500 tour/min.) en déversant progressivement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

6. Application

Étaler le joint souple en diagonale pour remplir les joints à l'aide d'une raclette en caoutchouc, enlever l'excédent de mortier et nettoyer les carreaux avant durcissement des joints à l'aide d'une éponge humide, rincer fréquemment.

7. Limite d'utilisation

Durée pratique d'utilisation 30 minutes.

8. Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

9. Consommation

De 0,5 à 1,5 kg / m² en fonction du format de l'épaisseur du carreau et de la largeur du joint.

10. Séchage

Délai de durcissement 12 heures.
Délai de mise en circulation 24 heures.

11. Couleur

Gris moyen.

12. Conditionnement

Sac de 25 kg.

13. Composition

Poudre de marbre, chaux, ciment, sable de quartz, hydrofuge, cellulose.

14. Conservation

6 mois à l'abri de l'humidité.

15. Précaution d'emploi

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Conseil de sécurité :

- éviter le contact avec la peau et les yeux.
- en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, consulter un médecin.
- porter des gants appropriés.
- tenir hors de portée des enfants