



Lasure d'imprégnation Intérieure/Extérieur

Incolore ou teintée, d'aspect satiné, la *Lasure pour bois* protège et valorise la beauté naturelle du bois. Grâce à sa composition huileuse permettant une remarquable pénétration du produit en profondeur, elle offre une protection de haute qualité pour toutes boiseries intérieures ou extérieures.

1. Propriétés

Incolore ou teintée, d'aspect satiné.
Séchage rapide. Hydrofuge.
Bonne résistance aux intempéries ainsi qu'aux ultraviolets. Les références incolore, et blanc sont cependant à réserver à l'intérieur.
Ne contient pas d'agent anti-bleuissement.
Application facile.
Antistatique.
Elastique.
Imprégnation en profondeur.
Ne nuit pas aux capacités de diffusion/résorption du support.
Protège des salissures.

2. Supports

Bois bruts de sciage, rabotés ou de préférence poncés, neufs ou anciens, à l'intérieur ou à l'extérieur (hors références incolore et blanc à réserver à l'intérieur).
Convient pour portes, fenêtres, planches de rive, bardage, balcons, pergolas, colombages, palissades, clôtures, poutres, lambris, parquets, escaliers, jouets en bois...
Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse (si nécessaire nettoyer avec le *Diluant*).
Appliquer au préalable une à deux couches d'*Imprégnation préventive spéciale anti-UV* (boiseries extérieures) ou d'*Imprégnation universelle aux plantes* (boiseries intérieures) puis égrener après séchage (grain 100/150).

3. Application

Bien mélanger avant l'emploi.
A l'intérieur, appliquer une à deux fines couches de lasure incolore ou teintée.

A l'extérieur, appliquer trois fines couches de lasure teintée (hors références incolore, blanc).
Respecter les temps de séchage entre les couches.
Application des lasures à "l'essuyé": 5 mn. environ après avoir appliqué la couche de lasure, essuyer légèrement le surplus au pinceau ou mieux encore avec un chiffon non pelucheux.

4. Teintes

INCOLORE - PIN - TECK - CHENE - ACAJOU - NOYER - BLANC
Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

Les références incolore ou blanc associées des pigments permettent d'obtenir une superbe palette de teintes.

5. Temps de séchage

Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après environ 3 à 5 heures, sec après environ 6 à 24 heures.

6. Rendement par couche

10 à 15 m² / L sur bois poncé, d'absorption normale.

7. Dilution et nettoyage des outils

Essence de Térébenthine ou Distillat d'Agrumes .

8. Conditionnement

0,750 L - 2,5 L - 10 L

9. Conservation

Stocker les récipients bien fermés dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

10. Composition

Huile de lin, alkyde d'huile de soja, talc exempt d'amiante, diatomée, isoparaffine, siccatif sans plomb, retardateur de peau sans oxime, pigments minéraux et oxydes (teintée)

11. Précaution d'emploi

Inflammable.
Aérer, tenir éloignée de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application. Faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique fermé (risques d'auto-inflammation).
Bien que fabriquée avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.