



## Caractéristiques techniques :

Propriété	Valeur
Support	non-tissé spécial en PP
Papier transfert	papier siliconé
Résistance à la température	à long terme de -40 °C à +90 °C
Température de mise en œuvre	à partir de -10 °C
Couleur	noir
Exposition aux intempéries	3 mois
Stockage	dans un endroit frais et sec

## Domaine d'utilisation :

### Extérieur :

Réalisation de l'étanchéité au vent d'écrans pare pluie pour façades, même derrière les bardages à claire-voie, à l'aide de clima SOLITEX FRONTA WA et SOLITEX FRONTA QUATTRO, ainsi que d'écrans de sous-toiture. Collages étanches au vent de panneaux de sous-toiture en matériau dérivé du bois. Collage étanche à l'air de frein-vapeurs de toiture et de rénovation ainsi que de bandes d'étanchéité à l'air.

### Intérieur :

Collage étanche à l'air de frein-vapeurs et membranes d'étanchéité à l'air ainsi que de panneaux dérivés du bois étanches à l'air.

Tous les collages à l'intérieur et l'extérieur peuvent se faire aussi bien entre eux que sur les éléments de construction adjacents, non minéraux et lisses (p. ex. passages de conduits, fenêtres de toit).

## Conditionnement :

Réf.	EAN	Longueur	Largeur	UE	UE/palette
11948	4026639119483	30 m	6 cm	10	48
11949	4026639119490	30 m	6 cm	20	UE pro * 24

\* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

## Supports :

Avant le collage, il convient de nettoyer les supports à l'aide d'une brosse ou de les essuyer à l'aide d'un chiffon. Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances anti-adhésives (p. ex. graisse ou silicone). Ils doivent être suffisamment solides. Une adhérence durable s'obtient sur toutes les membranes intérieures et extérieures pro clima (frein-vapeurs, membranes d'étanchéité à l'air, films pare-poussière, écrans de sous-toiture et bandes de coffrage mural) ainsi que les films PE, PA, PP et aluminium pour la réalisation de l'étanchéité à l'air. Les collages et raccords peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides, les métaux (p. ex. conduits, fenêtres, etc.) et les panneaux dérivés du bois rigides (panneaux d'agglomérés, OSB, contreplaqués et MDF et panneaux de sous-toiture en fibres de bois). Le collage de panneaux de sous-toiture en fibres de bois nécessite le traitement préalable avec la sous-couche TESCO PRIMER RP.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité. A l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation du support. Le cas échéant, il est recommandé d'effectuer des essais de collage.

## Particularités :

- ✓ Pour la réalisation de collages et raccords invisibles derrière le bardage à claire-voie
- ✓ Grande souplesse
- ✓ Résistance à l'eau
- ✓ Exposition aux intempéries pendant 3 mois
- ✓ Grande thermostabilité