



Dalles à coller sol ALM-Déco

Dalles de liège à coller.

Format : 30 x 30 cm Ep. 4 mm
Paquets de 0,99 m² (11 dalles)

Densité : 520 kg/ m³

Finition : Naturelle
Le liège est naturel, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

Caractéristiques techniques :

Colles : Colle à base aqueuse sans solvants
Colle à base d'huiles végétales sans solvants
Colle polyuréthane agréée contact alimentaire (conforme FDA-EVA et Directive 90/128/CEE)

Poinçonnement rémanent après application d'une charge statique (EN433) : < 3 mm

Stabilité dimensionnelle (EN434) : ≤ 0,2 %

Résistance traction : < 2 000 kPa (20 kgf/cm²)

Conductivité thermique : 0,065 W/m.K

Accumulation de charges électrostatiques(EN1815) : < 0,2 kV – anti-statique

Classement au feu (EN 13501-1) : *Cfl-S1 (naturel) ou Dfl-S1 (fini)*

Tests d'immersion : Eau bouillante pendant 3h = ne se désagglomère pas

Entretien : La qualité et la longévité des dalles de liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Ne pas laver à grandes eaux mais avec une serpillière humide. Suivant passage, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

Classement - usage : 23 - Domestique Lourd
31- Commercial Modéré, avec finition sur site de 3 couches d'un vernis recommandé.