



Poséidon ALM-Déco, Lames flottantes de liège à clipper

Format : 91x 30 cm Ep. 10,5 mm
décor liège 2,7 mm + HDF 6 mm + sous-couche liège 1,8 mm
Paquets de 1,64 m² (6 lames)

Densité : 750 kg/ m³

Finition : Vernis mat WearTop
Le liège est naturel, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

Utilisation en plancher chauffant température < 28°C et humidité idéale de 40 à 60 %.

Caractéristiques techniques :

Composition :

- 1/ Finition : décor liège densité 450 kg/m³
- 2/ HDF : Densité +/- 880 Kg/m³ - classement formaldéhyde E1 - couleur verte
- 3/ Sous-couche liège densité +/- 200 Kg/m³

Colles : Colle à base d'huiles végétales sans solvants
Colle polyuréthane agréée contact alimentaire conforme FDA-EVA
Colle du liège sur HDF base aqueuse haute résistance à l'eau et conforme D3 (norme EN204)

Résistance thermique : 0,12 m².K/W

Encoche résiduelle après charge statique NP EN433: < 0,4 mm

Classement feu EN 14041 ET 13501-1 : Dfl – S1

Réduction des bruits d'impacts ISO 140-8 : 18 dB

Absorption acoustique

Fréquences c/s	Coef Absorption
grave (100-315 Hz)	0,05
médiums (400-1215 Hz)	0,08
aigus (1600-4000 Hz)	0,22

Entretien : La qualité et la longévité des lames flottantes liège dépendront d'une température moyenne d'environ 20°C et d'une hygrométrie de 50 à 65 % dans la pièce. Ne pas laver à grandes eaux mais avec une serpillière humide. Suivant passage, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

Classement - usage : 23 - Domestique lourd.